

Bilag II

Vedtagne fugtighedstillæg, der skal anvendes ved beregningen af vægtene af de i et tekstilprodukt indgående fibre

Fiber nr.	Fibre	pct.
1-2	uld og hår:	
	kæmmede fibre.....	18,25
	kartede fibre.....	17,00
3	hår:	
	kæmmede fibre.....	18,25
	kartede fibre.....	17,00
	hale- og mankehår:	
	kæmmede fibre.....	16,00
	kartede fibre.....	15,00
4	silke.....	11,00
5	bomuld:	
	sædvanlige fibre.....	8,50
	merceriserede fibre.....	10,50
6	kapok.....	10,90
7	hør.....	12,00
8	hamp.....	12,00
9	jute.....	17,00
10	manila.....	14,00
11	alfa.....	14,00
12	kokos.....	13,00
13	»gyvek«.....	14,00
14	kenaf.....	17,00
15	ramie (affedtede fibre).....	8,50
16	sisal.....	14,00
17	acetat.....	9,00
18	alginat.....	20,00
19	cupro.....	13,00
20	modal.....	13,00
21	proteinfibre.....	17,00
22	triacetat.....	7,00
23	viskose.....	13,00
24	acryl.....	2,00
25	polychlorid.....	2,00
26	fluorfibre.....	0,00
27	modacryl.....	2,00
28	polyamid (6.6):	
	stapelfibre.....	6,25
	endeløse filamenter.....	5,75
	polyamid 6:	
	stapelfibre.....	6,25
	endeløse filamenter.....	5,75
	polyamid 11:	
	stapelfibre.....	3,50
	endeløse filamenter.....	3,50